ОАО «Славнефть-ЯНОС»
Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852) 49-81-00/ 40-76-76

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ISO 9001:2008 №:14.0729.026 действителен до 11.07.2017

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № *43*

Продукция: Масло базовое SN-150

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 59)

СТО 00149765-003-2010 с изменениями 1-2
ОКП 02 5396

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.HX10.B.01061
действительна с 28.08.2014 по 27.08.2017

Партия №	*11*
Резервуар №	*433*
Масса нетто	*733 т*
Дата изготовления	*26 января 2016 г.*
Дата отбора проб	*26 января 2016 г.*
Дата проведения испытаний	*26 января 2016 г.*

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ГОСТ	Фактическое значение
1.	Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с	ГОСТ 33	-	в пределах 4,5 - 5,5	*5.4*
2.	Индекс вязкости	ГОСТ 25371	-	не менее 95	*95*
3.	Коксуемость, %	ГОСТ 19932	-	не более 0.05	*0.01*
4.	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	-	не более 0.008	*отс.*
5.	Зольность, %	ГОСТ 1461	-	не более 0.005	*0.002*
6.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307	-	отсутствие	*отс.*
7.	Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370	не более 0.03	отсутствие	*отс.*
8.	Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477	следы	не более следы	*следы*
9.	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не менее 135	не менее 200	*208*
10.	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 метод Б	-	не выше минус 15	*-15*
11.	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284	-	не более 1.0	*0.5*
12.	Массовая доля серы, %	ASTM D 4294 ГОСТ Р 51947*	-	не более 0.2	*0.1*
13.	Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ Р 52532	не более 0.3	отсутствие	*отс.*
14.	Плотность при 15°С, кг/м³	ГОСТ Р 51069	-	не более 890	*872*
15.	Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800 Procedure B	-	не более 15	*15*
16.	Внешний вид	п. 7.2	-	однородная прозрачная жидкость	*соотв.*
17.	*Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	не менее 165	не менее 165	*346*

* Показатель п.17 - протокол испытаний № 979 от 05.08.2014г. в НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

Заключение: продукт соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 " О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"приложение № 1 и СТО 00149765-003-2010 с изменениями 1-2

Дополнительная информация
- отбор проб по ГОСТ 2517
- применяется в качестве сырья для получения товарных смазочных масел, для поставки на экспорт и внутренний рынок РФ
- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510
- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления

Начальник лаборатории масел и битумов — И.А. Смирнова

Лаборант химического анализа — Г.П. Петина

Дата выдачи паспорта *26 января 2016 г.*